




Eigenschaften	Normen	Wert
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6.0 mm
Akustiklösung	EN ISO 24346	1.5mm IXPE Silent Armor Backing
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.5 mm
Oberfläche		UV COATING
Struktur und Fuge		Herringbone EIR + Bevelled Edge
Installationsmethoden		Uniclic Locking
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/34
Plankengröße (L*B)		750 x 125mm
PACKING INFORMATION		
Palettengröße (B*L*H)		1080*1560*720
Planken/Packung		22
Gewicht/Packung		19.7 kg
Packung/Palette		64
Qm/Packung		2.06
Qm/Palette		131.8
Qm/Container		2504
Palette/Container		19
Packung/Container		1216
Gesamtgewicht/Palette		1250 KG
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.030 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.053 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= 0.5 mm
Fußbodenheizung geeignet		Suitable, max 27°C
TECHNISCHE MERKMALE		
Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	0.5kV, Pass
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7300 rev. (>= 7000 for Class 34)
Verriegelungsfestigkeit	ISO 24334	Long: 4.5 kN/m, Short: 5.5 kN/m
Stuhllollentest	ISO 4918	Pass (Type W, > 25000)
Möbelbeinbelastung	EN ISO 16581	Pass
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.04 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<= 0.05%
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	Delta Lw = 20 dB
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5
Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800mm
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Free
Phthalatfrei		Yes
Greenguard		Pass

Stand: 2026-01-26

PREMIUM PRODUCT DESIGN.
MADE IN GERMANY